

Lindura®-Holzboden HS 500 (ultramattlackiert)

Merkmale nach EN 1310

Holzart	Eiche	Nussbaum amerikanisch							
Sortierung	classic	classic							
Botanische Bezeichnung	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quer- cus robur L.	Juglans nigra							
Herkunft	Europa	Nord- amerika							
Gesunder Splint	X	X							
Äste (fest verwachsen)	≤ 50 mm Ø	≤ 50 mm Ø							
Astloch / Durchfalläste	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø							
Punktäste	✓	✓							
Kittstellen / Puderstellen	✓	✓							
Risse, Haarrisse	✓	✓							
Holzarttypische Einlagerungen	-	-							
Rindeneinwuchs	X	X							
Fasernerigung	✓	✓							
Gesunder Braun- / Rotkern	-	-							
Markstrahlen / Spiegel	✓	✓							
Farbunterschiede	✓	✓							
Weißstreifigkeit	✓	-							
Stapellattenmarkierung	X	X							
Schädlingsbefall (EN 1311)	X	X							

Erläuterungen: Holztypische Einlagerungen sind zum Beispiel: bei Lärche Harzgallen, bei Ahorn Zuckereinschlüsse; Mineraleinschlüsse. Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede kommen vor und sind Zeichen der Echtheit. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann der Holzboden zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Durch Räuchern reagiert der Gerbstoff im Holz, sodass sich das Holz dauerhaft farblich in braun bis dunkelbraun-schwarz verändert. Durch den unterschiedlichen Gerbstoffgehalt entstehen Farbunterschiede auf den Dielen und von Diele zu Diele. Dies ist ein weiteres Kennzeichen des Naturproduktes.

✓ = vorhanden X = nicht vorhanden - = nicht relevant