

Produkteigenschaften		Toleranzen (EN 13489)	
Artikel #	1750461	Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Format	2200 x 185 x 13 mm	Zulässige Breitabweichung	± 0,20 mm
Verpackung	Paket: 9 Dielen / 3,663 m ² / 29,304 kg	Rechtwinkligkeit des Elementes	≤ 0,1 %
	Palette: 32 Pakete / 117,216 m ² / 937,728 kg	Längskrümmung entlang des Elementes	≤ 0,1 %
Hinweise	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten	Querkrümmung über die Breite	≤ 0,1 %
		Oberflächenbündigkeit	≤ 0,2 mm
		Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung (5-9%)	6 – 8 %
		Deckschicht	~ 3,6 mm



Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	0.087 m ² *K/W

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
			Naturöl Plus
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,49
		CEN/TS 15676	99 (USRV)
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _n s1
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D _n s1
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442:2023 Verfahren B	Kennwert 5
	Rutschhemmung schiefe Ebene	EN 16165, Anhang B	R 10
	Entsorgung		EAK Abfallschlüssel 20 01 38

Freie Sortierung nach EN 13489	
Holzart:	Lärche
Botanischer Name / Code (EN 13556):	Larix decidua Mill. / LADC
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-LH-LÄR / Version 2-2017 / N5
Sortierung:	Country
Merkmale (Oberseite der Deckschicht) „Merkmale nach EN 1310“	
Splint	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis zu 50 mm
Durchfalläste	zulässig: bis zu 25 mm
Punktäste	zulässig
Kittstellen	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig: Harzgallen
Rindeneinwuchs	zulässig
Blitzrisse	zulässig
Faserneigung	zulässig
Markstrahlen	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.	
Bemerkung	
Nicht mehr als 3% der Dielen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.	

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20240415 PA TDS Parkett Aktion LÄ Country N5 DE 1750461
Datum:	2010.12.10	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			15.04.2024