





















Produkteigenschaften			
Format [mm]	570 x 95 x 13	1882*x 190 x 15	2200* x 185 x 15
Nutzschicht	ca. 3,6 mm	ca. 4,0 mm	ca. 3,6 mm
Verpackung	16 Elemente	8 Elemente	8 Elemente
Paket: m²/kg	0,866 / 4,32	2,861 / 23,464	3,256 / 26,048
Palette:	36 Pakete	32 Pakete	32 Pakete
m²/kg	31,176 / 155,52	91,546 / 750,848	104,192 / 833,536
* pro Paket 1 Stoßlänge erlaubt			
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)	25 Jahre (Privater Bereich)	Hinweise	-Technische Änderungen vorbehalten -Reinigung und Pflege siehe Anleitung

Produktkennzeichnungen	Toleranzen (EN 13489)	
          	Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
	Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
	Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
	Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
	Querkrümmung über die Breite (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
	Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
	Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN ISO 16581	Keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeigneter Verlegeunterlage und Dampfbremse.	EN ISO 10456	Stärke: 13mm 0,087 m ² K/W Stärke: 15mm 0,100 m ² K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	Stärke: 13mm - (nur vollflächige Verklebung zulässig) Stärke: 15mm 18 dB (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38	

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Gleitreibung	EN 13893	Naturöl plus Lack μ ≥ 0,49 μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	99 (USRV) 29 SRT (SRV nass) 51 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _{fl} s1
	Brandverhalten bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D _{fl} s1
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442:2023 Verfahren B	Grad 5
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	n.n. Kennwert 0
	Rutschhemmung schiefe Ebene	EN 16165, Anhang B	R10 R 9

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA TDS Parkett Selected DE 20240101
Datum:	01.05.2013	Aktuellste Version siehe:	https://parador.de/pcms/downloads/downloadfile/file_id/1546/
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.01.2024

Freie Sortierung nach EN 13489			
Sortiment:	Selected		
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht		
Format:	570x95x13mm	1882x190x15mm	2200x185x15mm
Holzart:	Eiche		
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Quercus spp. / QCXE	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Abkürzung / Sortierung (intern):	ER-TT3-EI	ER-TT8-EI	GÜ-LH-EI
	Version 7 2022	Version 4 2015	Version 5 2023
Sortierung:	Living	Classic	Natur Rustikal
Gesunder Splint	zulässig		nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig	zulässig: bis 30 mm zulässig: bis 80 mm
Durchfalläste	zulässig: bis 10 mm	zulässig	zulässig: bis 15 mm zulässig: bis 60 mm
Punktäste	zulässig		zulässig: Katzenpfoten
Kittstellen	zulässig		
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig		
Rindeneinwuchs	nicht zulässig		zulässig
Blitzrisse	zulässig		
Faserneigung	kein Kriterium		
Gesunder Kern	-	zulässig	nicht zulässig: Kernröhre zulässig
Markstrahlen	zulässig		
Farbunterschiede	zulässig: alle Farben	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	zulässig		
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig		
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig		
Nicht sichtbare Teile			
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.			
Bemerkung			
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächste niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.			

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Selected_Anhang_DE_20240101
Datum:	01.03.2013	Aktualisierung:	https://parador.de/pcms/downloads/downloadfile/file_id/1546/
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.01.2024	Seite 1 von 1