

Produkteigenschaften	
Format	3000 x 300 x 19mm
Verpackung	Paket: 4 Elemente / 3,6 m ² / 35,468 kg
	Palette: 28 Pakete / 100,8 m ² / 993,104 kg
Hinweise	- nur vollflächige Verklebung zulässig - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten
Garantie (laut Parador Garantiebestimmungen)	25 Jahre (privater Bereich) / 10 Jahre (gewerbliche Nutzung)

Toleranzen (EN 13489)	
Zulässige Längenabweichung	± 0.1 %
Zulässige Breitabweichung	± 0.2 mm
Rechtwinkligkeit des Elementes	≤ 0.2 %
Längskrümmung entlang des Elementes	≤ 0.1 %
Querkrümmung über die Breite	≤ 0.2 %
Oberflächenbündigkeit	≤ 0.2 mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung	5 - 9%
Nutzschicht	~ 3.5 mm



Klassifizierung Produkteigenschaften			
	Prüfnorm	Bewertung	
Profil		T & G	
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen	
Wärmedurchlasswiderstand Für Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.	EN 12664	0,135 m ² *K/W	
Formaldehyd (E1 = 0.1 ppm)	EN 16516	≤ 0.05 ppm	
		Lack	Naturöl
Brandverhalten	EN 13501-1	D _{fl} -s1	
Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Grad 5	Grad 3
			unbehandelt
			D _{fl} -s1 (CWFT)
		Grad 5	Grad 3
		Kennwert 1	n.n.
			NPD

Freie Sortierung nach EN 13489	
Holzart:	Eiche
Botanischer Name / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L., spp / QCXE
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	AFP XXL plank-EI / N6 / 20240801
Sortierung:	Rustikal
Merkmale (Oberseite der Deckschicht) „Merkmale nach EN 1310“	
Splint	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 80 mm
Durchfalläste	zulässig: bis 60 mm
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten
Kittstellen	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig (in Ästen)
Faserneigung	kein Kriterium
Markstrahl	zulässig
Verfärbungen / Farbunterschiede	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.	
Bemerkung	
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.	

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA TDS Parkett Trendtime-6 EI DE 20250401
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version siehe:	https://parador.de/services/downloads/parkett
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.04.2025